

**Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)**

Глава II

**Раздел 16. Требования к материалам и изделиям, изготовленным из
полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с
пищевыми продуктами и средами**

Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий раздел устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами, которые не должны выделять в контактирующие с ним модельные растворы и воздушную среду вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции, а также соединения, способные вызвать канцерогенный, мутагенный и другие отдаленные эффекты.

Санитарно-химические исследования проводятся в установленном порядке. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований создает угрозу жизни или здоровью человека.

Настоящий раздел Единых требований регламентирует требования к следующим группам подконтрольных товаров, контактирующим с пищевыми продуктами, согласно кодов ТН ВЭД ТС:

из 3917, из 3920, из 3923, из 3924, из 4415, из 4416 00 000 0, из 4503, из 4819, из 6305, из 6911, из 6912 00, из 7010, из 7013, из 7310, из 7310 10 000 0, из 7323 92, из 7323 93, из 7323 94, из 7323 99 990 0, из 7418, из 7612, из 7615, из 8418, 8418 21, 8418 30 910, 8418 30 990, 8418 40 910, 8418 40 990, из 8422 40 000, из 8423, из 8434, из 8437, 8438, 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, 8516 60 10, 8516 60 101 0, 8516 60 109 0). Перечень представлен в таблице 1.

Следующие группы подконтрольных товаров, согласно кодов ТН ВЭД ТС: из 8418, 8418 21, 8418 30 910, 8418 30 990, 8418 40 910, 8418 40 990, из 8422 40 000, из 8423, из 8434, из 8437, 8438, 8509 40 000 0, 8516 50 000 0, 8516 60, 8516 60 10, 8516 60 101 0, 8516 60 109 0 дополнительного оцениваются по параметрам физических факторов, указанных в разделе № 7 «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники»

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ДКМ – допустимые количества миграции химических веществ, (мг/л, мг/дм²)

ПДК_в - предельно допустимые концентрации химических веществ в питьевой воде, (мг/л)

ПДКс.с. - предельно допустимые среднесуточные концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, (мг/м³)

ОБУВ - ориентировочно безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, (мг/м³).

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Значения ДКМ (мг/л) - допустимых количеств миграции химических веществ, являются основными критериями оценки при проведении санитарно-химических исследований продукции, предназначенный для использования в контакте с продуктами питания, влажность которых превышает 15%. Определение уровня миграции химических веществ, в этом случае, проводится на модельных средах (дистиллированной воде, слабых растворах кислот и др.), имитирующих свойства предполагаемого ассортимента пищевых продуктов при температурно-временных режимах, воспроизводящих реальные условия эксплуатации изделий.

Органолептические показатели при исследовании материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами должны соответствовать требованиям, представленным в таблицах 4, 5.

Количественное содержание в модельных средах идентифицированных веществ не должно превышать установленные для них значения ДКМ.

Значениями ПДК_в(мг/л) - предельно допустимых концентраций химических веществ в питьевой воде, следует руководствоваться только в том случае, когда для идентифицированного вещества значение ДКМ не установлено (отсутствует).

При проведении санитарно-химических исследований продукции, предназначенной для контакта с сухими продуктами питания, влажность которых не превышает 15%, определение выделяемых химических веществ проводится в воздушной среде, при температурно-временных режимах, отражающих реальные условия эксплуатации изделий. Найденные количества оценивают исходя из ПДКс.с. (мг/м³), ОБУВ (мг/м³).

Значения ПДКс.с. (мг/м³) - предельно допустимых среднесуточных концентраций химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест являются критериями, по которым следует оценивать установленный уровень миграции в воздухе.

При отсутствии значения ПДКс.с. для идентифицированного вещества рекомендуется руководствоваться значениями ОБУВ (мг/м³) - ориентировочно безопасными уровнями воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Наряду с гигиеническими нормативами указаны классы опасности химических веществ при содержании их в воде и в воздухе. По степени воздействия на организм человека вредные вещества классифицируются в соответствии с требованиями классификации и маркировки, принятыми в государствах членах таможенного союза, и подразделены на четыре класса опасности: 1 класс - вещества чрезвычайно опасные, 2 класс - вещества высокоопасные, 3 класс - вещества умеренно опасные, 4 класс - вещества малоопасные.

При оценке материалов и изделий, предназначенных для упаковки продуктов детского питания, изготовления товаров детского ассортимента, в

том числе посуды, миграция химических веществ, относящихся к 1 и 2 классам опасности, не допускается.

Раздел содержит основные виды материалов (полимерных, синтетических, сталей, сплавов и других), предназначенных для использования в контакте с продуктами питания и основные химические вещества, присущие каждому виду материалов, которые следует контролировать при проведении санитарно-химических исследований. Гигиенические показатели безопасности и нормативы веществ представлены в таблицах 2, 3. Органолептические показатели при исследовании материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, и их нормативы представлены в таблицах 4, 5.

Типовой образец – представитель, выбранной из номенклатуры однотипной продукции, изготовленной одним производителем по однотипному технологическому процессу с применением одинаковых материалов, имеющий одинаковую область применения и условия эксплуатации (температурный режим, время контакта).

Типовым образцом многослойных и комбинированных полимерных материалов и изделий из них является представитель, выбранный из номенклатуры однотипной продукции, изготовленной одним производителем, имеющий одинаковый материал слоя, непосредственно контактирующего с пищевыми продуктами, вне зависимости от наличия и состава других слоев.

Использование полистирола для упаковки пищевых продуктов, предназначенных для питания детей дошкольного (старше 3-х лет) и школьного возраста, допускается.

Таблица 1

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю) на таможенной границе и таможенной территории
таможенного союза

Классификация товара по коду ТН ВЭД ТС	Краткое наименование товара
Группа 39 Пластмассы и изделия из них	
Из 3917	Трубы, трубы, шланги и их фитинги (например, соединения, колена, фланцы), из пластмасс (для питьевого водоснабжения); оболочки искусственные (для колбасных изделий) из отверженных протеинов или целлюлозных материалов
Из 3920	Плиты, листы, пленка и полосы или ленты, прочие из пластмасс, непористые и неармированные, неслоистые, без подложки и не соединенные аналогичным способом с другими материалами для внутренних помещений, а также предназначенные для контакта с продуктами питания и для изготовления детской одежды, обуви и игрушек
Из 3923	Изделия для транспортировки или упаковки товаров из пластмасс (коробки, ящики, корзины и аналогичные изделия), предназначенные для контакта с пищевыми продуктами
Из 3924	Посуда столовая и кухонная, приборы столовые и кухонные принадлежности, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами
Группа 44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь	
из 4415	Ящики, коробки, упаковочные клети и корзины, барабаны и аналогичная тара из древесины, предназначенная для упаковки пищевых продуктов
Из 4416 00 000 0	Бочки, бочонки, чаны, кадки и прочие бондарные изделия из древесины, предназначенные для упаковки пищевых продуктов
Группа 45 Пробка и изделия из нее	
из 4503	Изделия из натуральной пробки, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами
Группа 48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона	

Классификация товара по коду ТН ВЭД ТС	Краткое наименование товара
Из 4805	Бумага для упаковки пищевых продуктов; бумага и картон фильтровальные, используемые в пищевой промышленности
Из 4819	Ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, предназначенные для упаковки пищевых продуктов
Группа 63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье	
из 6305	Мешки и пакеты упаковочные, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами
Группа 69 Керамические изделия	
из 6911, из 6912 00	Посуда столовая, кухонная
Группы 70 Стекло и изделия из него	
Из 7010	Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, прочие стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки пищевых продуктов промышленного и хозяйственного назначения
из 7013	Посуда столовая, кухонная
Группы 73 Изделия из черных металлов (предназначенные для контактов с пищевыми продуктами и питьевой водой)	
Из 7310 7310 10 000 0	Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости из черных металлов для любых веществ (кроме сжатого или сжиженного газа) вместимостью не более 300 л., с облицовкой или теплоизоляцией или без них, но без механического или теплотехнического оборудования, за исключением вместимостью 50 л и более
Из 7323 92	Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части, из черных металлов: из чугунного литья, эмалированные
Из 7323 93	Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из черных металлов: из коррозионно-стойкой стали
Из 7323 94	Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых

Классификация товара по коду ТН ВЭД ТС	Краткое наименование товара
	нужд и их части из черных металлов (кроме чугунного литья), эмалированные
Из 7323 99 990 0	Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из черных металлов: крышки металлические для стеклянной тары
Группа 74 Медь и изделия из нее	
Из 7418	Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд из мельхиора, латуни, нейзильбера с хромовым, никелевым, золотым, серебряным покрытием
Группа 76 Алюминий и изделия из него	
Из 7612	Фляги металлические для молока и молочных продуктов
Из 7615	Изделия столовые, кухонные или прочие изделия для бытовых нужд и их части из алюминия
Группа 84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части	
Из 8418 8418 21, 8418 30 910, 8418 30 990 , 8418 40 910 , 8418 40 990	Шкафы, камеры холодильные, морозильные
Из 8422 40 000	Оборудование для упаковки или обертки (включая оборудование, обертывающее упаковочного материала), сахарной и крахмально-паточной оборудование для открывания консервных банок и бутылок;
Из 8423	Оборудование для взвешивания пищевых продуктов
Из 8434	Установки и аппараты доильные, оборудование для обработки и переработки молока
Из 8437	Оборудование для мукомольной промышленности или для обработки зерновых или сухих бобовых культур, кроме оборудования, используемого на сельскохозяйственных фермах

Классификация товара по коду ТН ВЭД ТС	Краткое наименование товара
8438	Оборудование для промышленного приготовления или производства пищевых продуктов или напитков, в другом месте данной группы не поименованное или не включенное, кроме оборудования для экстрагирования или приготовления животных или нелетучих растительных жиров или масел:
Группа 85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности	
8509 40 000 0	Измельчители пищевых продуктов и миксеры; соковыжималки для фруктов или овощей
8516 50 000 0	Печи микроволновые
8516 60	Печи прочие; электроплиты, электроплитки, варочные электрокотлы, грили и ростеры
8516 60 10	Электроплиты (имеющие, по крайней мере, духовой шкаф и панель с электронагревательными элементами)
8516 60 101 0	электроплиты бытовые стационарные
8516 60 109 0	Прочие; электроплитки, варочные котлы и панели с электронагревательными элементами для электроплит

Таблица 2.

Гигиенические показатели безопасности и нормативы веществ, выделяющихся из материалов, изделий, контактирующих с пищевыми продуктами

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Полимерные материалы и пластические массы на их основе							
1.1. Полиэтилен (ПЭВД, ПЭНД), полипропилен, сополимеры пропилена с этиленом, полибутилен, полизобутилен, комбинированные материалы на основе полиолефинов	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3
	Этилацетат	0,100	--	2	0,100	--	4
	Гексан	0,100	--	4	--	--	--
	Гептан	0,100	--	4			
	Гексен	--	--	--	0,085	--	3
	Гептен	--	--	--	0,065	--	3
	Ацетон	0,100	--	3	0,350	--	4
	<i>Спирты:</i>						
	метиловый	0,200	--	2	0,500	--	3
1.2. Полистирольные пластики:	пропиловый	0,100	--	4	0,300	--	3
	изопропиловый	0,100	--	4	0,600	--	3
	бутиловый	0,500	--	2	0,100	--	3
	изобутиловый	0,500	--	2	0,100	--	4
1.2.1. Полистирол блочный, ударопрочный	Стирол	0,010	--	2	0,002	--	2
	<i>Спирты:</i>						
	метиловый	0,200	--	2	0,500	--	3
	бутиловый	0,500	--	2	0,100	--	3
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Бензол	--	0,010	2	0,100	--	2
	Толуол	--	0,500	4	0,600	--	3
	Этилбензол	--	0,010	4	0,020	--	3
1.2.2. Сополимер стирола с акрилонитрилом	Стирол	0,010	--	2	0,002	--	2
	Акрилонитрил	0,020	--	2	0,030	--	2
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Бензальдегид	--	0,003	4	0,040	--	3
1.2.3. АБС-пластики	Стирол	0,010	--	2	0,002	--	2
	Акрилонитрил	0,020	--	2	0,030	--	2
	Альфа-метилстирол	--	0,100	3	0,040	--	3
	Бензол	--	0,010	2	0,100	--	2

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
1.2.4. Сополимер стирола с метилметакрилатом	Толуол	--	0,500	4	0,600	--	3
	Этилбензол	--	0,010	4	0,020	--	3
	Бензальдегид	--	0,003	4	0,040	--	3
	Ксилолы (смесь изомеров)	0,010	--	2	0,002	--	2
1.2.5. Сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилонитрилом	Стирол	0,010	--	2	0,002	--	2
	Метилметакрилат	0,250	--	2	0,010	--	3
	Метиловый спирт	0,200	--	2	0,500	--	3
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Стирол	0,010	--	2	0,002	--	2
1.2.6. Сополимер стирола с альфа-метилстиролом	Метилметакрилат	0,250	--	2	0,010	--	3
	Акрилонитрил	0,020	--	2	0,030	--	2
	Метиловый спирт	0,200	--	2	0,500	--	3
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
1.2.7. Сополимеры стирола с бутадиеном	Стирол	0,010	--	2	0,002	--	2
	Бутадиен	--	0,050	4	1,000	--	4
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3
	Ацетон	0,100	--	3	0,350	--	4
	<i>Спирты:</i>						
1.2.8. Вспененные полистиролы	метиловый	0,200	--	2	0,500	--	3
	бутиловый	0,500	--	2	0,100	--	3
	Ксилолы (смесь изомеров)	--	0,050	3	0,200	--	3
	Стирол	0,010	--	2	0,002	--	2
	Бензол	--	0,010	2	0,100	--	2
	Толуол	--	0,500	4	0,600	--	3
	Этилбензол	--	0,010	4	0,020	--	3

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
	Кумол (изопропил бензол)	--	0,100	3	0,014	--	4
	Метиловый спирт	0,200	--	2	0,500	--	3
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
1.3. Поливинилхлоридные пластики							
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3
	Ацетон	0,100	--	3	0,350	--	4
	<i>Спирты:</i>						
	метиловый	0,200	--	2	0,500	--	3
	пропиловый	0,100	--	4	0,300	--	3
	изопропиловый	0,100	--	4	0,600	--	3
	бутиловый	0,500	--	2	0,100	--	3
	изобутиловый	0,500	--	2	0,100	--	4
	Бензол	--	0,010	2	0,100	--	2
	Толуол	--	0,500	4	0,600	--	3
	Цинк (Zn)	1,000	--	3	--	--	--
	Олово (Sn)	--	2,000	3	--	--	--
	Диоктилфталат	2,000	--	3	0,020	--	--
	Дибутилфталат	Не допускается					
	Винил хлористый	0,01	-	2	0,01	-	1
1.4. Полимеры на основе винилацетата и его производных: поливинилацетат поливиниловый спирт сополимерная дисперсия винилацетата с дибутилмалеинатом	Винилацетат	--	0,200	2	0,150	--	3
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3
	Гексан	0,100	--	4	--	--	--
	Гептан	0,100	--	4	--	--	--
1.5.	Гексан	0,100	--	4	--	--	--

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
Полиакрилаты	Гептан	0,100	--	4	--	--	--
	Акрилонитрил	0,020	--	2	0,030	--	2
	Метилакрилат	--	0,020	4	0,010	--	4
	Метилметакрилат	0,250	--	2	0,010	--	3
	Бутилакрилат	--	0,010	4	0,0075	--	2
1.6. Полиорганосиликсоны (силиконы)	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3
1.7. Полиамиды:	Фенол	0,050	--	4	0,003	--	2
	<i>Спирты:</i>						
	метиловый	0,200	--	2	0,500	--	3
	бутиловый	0,500	--	2	0,100	--	3
	Бензол	--	0,010	2	0,100	--	2
1.7.1. Полиамид 6 (поликапронамид, капрон)	Е-капролактам	0,500	--	4	0,060	--	3
	Бензол	--	0,010	2	0,100	--	2
	Фенол	0,050	--	4	0,003	--	2
1.7.2. Полиамид 66 (полигексаметиленадипамид, найлон)	Гексаметилендиамин	0,010	--	2	0,001	--	2
	Метиловый спирт	0,200	--	2	0,500	--	3
	Бензол	--	0,010	2	0,100	--	2
1.7.3. Полиамид 610 (полигексаметилен себацинамид)	Гексаметилендиамин	0,010	--	2	0,001	--	2
	Метиловый спирт	0,200	--	2	0,500	--	3
	Бензол	--	0,010	2	0,100	--	2
1.8. Полиуретаны	Этиленгликоль	--	1,000	3	1,000	--	--
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Этилацетат	0,100	--	2	0,100	--	4
	Бутилацетат	--	0,100	4	0,100	--	4
	Ацетон	0,100	--	3	0,350	--	4
	<i>Спирты:</i>						
	метиловый	0,200	--	2	0,500	--	3
	пропиловый	0,100	--	4	0,300	--	3

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
	изопропиловый	0,100	--	4	0,600	--	3
	Бензол	--	0,010	2	0,100	--	2
	Толуол	--	0,500	4	0,600	--	3
1.9. Полиэфиры:							
1.9.1. Полиэтилен-оксид	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3
1.9.2. Полипропилен-оксид	Метилацетат	--	0,100	3	0,070	--	4
	Ацетон	0,100	--	3	0,350	--	4
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3
1.9.3. Политетра-метиленоксид	Пропиловый спирт	0,100	--	4	0,300	--	3
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
1.9.4. Полифенилен-оксид	Фенол	0,050	--	4	0,003	--	2
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Метиловый спирт	0,200	--	2	0,500	--	3
1.9.5. Полиэтилен-терефталат и сополимеры на основе терефталевой кислоты	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3
	Этиленгликоль	--	1,000	3	1,000	--	--
	Диметилтерефталат	--	1,500	4	0,010	--	--
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	<i>Спирты:</i>						
	метиловый	0,200	--	2	0,500	--	3
	бутиловый	0,500	--	2	0,100	--	3
	изобутиловый	0,500	--	2	0,100	--	4
	Ацетон	0,100	--	3	0,350	--	4
1.9.6. Поликарбонат	Фенол	0,050	--	4	0,003	--	2
	Метиленхлорид	--	7,500	3	--	--	--
	Хлорбензол	--	0,020	3	0,100	--	3
	Бензол	--	0,010	2	0,100	--	2
	Фенол	0,050	--	4	0,003	--	2
1.9.8. Полифенилен-сульфид	Фенол	0,050	--	4	0,003	--	2
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3
	Метиловый спирт	0,200	--	2	0,500	--	3

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
	Дихлорбензол	--	0,002	3	0,030	--	--
	Бор (B)	0,500	--	2	--	--	--
1.9.9. При использовании в качестве связующего:							
Фенолофор-мальдегидных смол	Фенол	0,050	--	4	0,003	--	2
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
Кремнийорганических смол	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3
	Фенол	0,050	--	4	0,003	--	2
	<i>Спирты:</i>						
	метиловый	0,200	--	2	0,500	--	3
Эпоксидных смол	бутиловый	0,500	--	2	0,100	--	3
	Бензол	--	0,010	2	0,100	--	2
	Эпихлоргидрин	0,100	--	2	0,200	--	2
	Фенол	0,050	--	4	0,003	--	2
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
1.10. Фторопласти: фторопласт-3 фторопласт-4, тейлон	Фтор-ион	0,500	--	2	--	--	--
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Гексан	0,100	--	4	--	--	--
	Гептан	0,100	--	4	--	--	--
1.11. Пластмассы на основе фенолоальдегидных смол (фенопласти)	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3
	Фенол	0,050	--	4	0,003	--	2
1.12. Полиформальдегид	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3
1.13. Аминопласти (массы прессованные карбамидо- и меламиноформальдегидные)	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
1.14. Полимерные	Эпихлоргидрин	0,100	--	2	0,200	--	2
	Фенол	0,050	--	4	0,003	--	2

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
материалы на основе эпоксидных смол	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
1.15. Иономерные смолы, в т.ч. серлин	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Метиловый спирт	0,200	--	2	0,500	--	3
	Цинк (Zn)	1,000	--	3	--	--	--
1.16. Целлюлоза	Этилацетат	0,100	--	2	0,100	--	4
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Бензол	--	0,010	2	0,100	--	2
	Ацетон	0,100	--	3	0,350	--	4
1.17. Эфирцеллюлозные пластмассы (этролы)	Этилацетат	0,100	--	2	0,100	--	4
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	<i>Спирты:</i>						
	метиловый	0,200	--	2	0,500	--	3
	изобутиловый	0,500	--	2	0,100	--	4
	Ацетон	0,100	--	3	0,350	--	4
	<i>Спирты:</i>						
	метиловый	0,200	--	2	0,500	--	3
1.18. Коллаген (биополимер)	пропиловый	0,100	--	4	0,300	--	3
	изопропиловый	0,100	--	4	0,600	--	3
	бутиловый	0,500	--	2	0,100	--	3
	изобутиловый	0,500	--	2	0,100	--	4
	2. Парaffины и воски						
2.1. Парaffины и воски	Гексан	0,100	--	4	--	--	--
	Гептан	0,100	--	4	--	--	--
	Бенз(а)пирен	Не допускается		1	Не допускается		
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Ацетон	0,100	--	3	0,350	--	4
<i>Спирты:</i>							
	метиловый	0,200	--	2	0,500	--	3
	бутиловый	0,500	--	2	0,100	--	3
	Толуол	--	0,500	4	0,600	--	3

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ, мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
3. Бумага, картон, пергамент, подпергамент							
3.1. Бумага	Этилацетат	0,100	--	2	0,100	--	4
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3
	Ацетон	0,100	--	3	0,350	--	4
	<i>Спирты:</i>						
	метиловый	0,200	--	2	0,500	--	3
	бутиловый	0,500	--	2	0,100	--	3
3.2. Бумага Парафинированная дополнительно к показателям, указанным для бумаги, определять	Толуол	--	0,500	4	0,600	--	3
	Бензол	--	0,010	2	0,100	--	2
	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--
	Цинк (Zn)	1,000	--	3	--	--	--
	Мышьяк (As)	0,050		2			
	Хром (Cr 3+)	сумм арно	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Гексан	0,100	--	4	--	--	--
	Гептан	0,100	--	4	--	--	--
	Бенз(а)пирен	Не допускается					
3.3. Картон	Этилацетат	0,100	--	2	0,100	--	4
	Бутилацетат	--	0,100	4	0,100	--	4
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Ацетон	0,100	--	3	0,350	--	4
	<i>Спирты:</i>						
	метиловый	0,200	--	2	0,500	--	3
	изопропиловый	0,100	--	4	0,600	--	3
	бутиловый	0,500	--	2	0,100	--	3
	изобутиловый	0,500	--	2	0,100	--	4

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ, мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
	Бензол	--	0,010	2	0,100	--	2
	Толуол	--	0,500	4	0,600	--	3
	Ксиололы смесь изомеров)	--	0,050	3	0,200	--	3
	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--
	Цинк (Zn)	1,000	--	3	--	--	--
	Мышьяк (As)		--	2	--	--	--
		0,050					
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
Картон мелованный дополнительно следует определять	Титан (Ti)	0,100	--	3	--	--	--
	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Барий (Ba)	0,100	--	2	--	--	--
3.4. Картон макулатурный* **	Бутилацетат	--	0,100	4	0,100	--	4
	Этилацетат	0,100	--	2	0,100	--	4
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3
	<i>Спирты:</i>						
	метиловый	0,200	--	2	0,500	--	3
	бутиловый	0,500	--	2	0,100	--	3
	Ацетон	0,100	--	3	0,350	--	4
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Бензол	--	0,010	2	0,100	--	2
	Толуол	--	0,500	4	0,600	--	3
	Ксиололы (смесь изомеров)	--	0,050	3	0,200	--	3
	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--
	Цинк (Zn)	1,000	--	3	--	--	--
	Мышьяк (As)		--	2	--	--	--
		0,050					
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
3.5. Картон фильтровальный	Кадмий (Cd)	0,001	--	2	--	--	--
	Барий (Ba)	0,100	--	2	--	--	--
	Этилацетат	0,100	--	2	0,100	--	4
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ, мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
	Метиловый спирт	0,200	--	2	0,500	--	3
	Ацетон	0,100	--	3	0,350	--	4
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--
	Цинк (Zn)	1,000	--	3	--	--	--
	Мышьяк (As)	0,050	--	2	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	сумма арно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
с добавлением полиамидэпихлоргидриновых смол	Е-капролактам	0,500	--	4	0,060	--	3
	Фенол	0,050	--	4	0,003	--	2
	Эпихлоргидрин	0,100	--	2	0,200	--	2
с добавлением алюминия мелкодисперсного	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
с добавлением диатомита	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Кремний (Si)	--	10,000	2	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300					
	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Бериллий (Be)	0,0002	--	1	--	--	--
	Титан (Ti)	0,100	--	3	--	--	--
3.6. Пергамент растительный	Этилацетат	0,100	--	2	0,100	--	4
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	<i>Спирты:</i>						
	Метиловый	0,200	--	2	0,500	--	3
	пропиловый	0,100	--	4	0,300	--	3
	изопропиловый	0,100	--	4	0,600	--	3
	Бутиловый	0,500	--	2	0,100	--	3
	изобутиловый	0,500	--	2	0,100	--	4

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ, мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
	Ацетон	0,100	--	3	0,350	--	4
	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--
	Цинк (Zn)	1,000	--	3	--	--	--
	Мышьяк (As)	0,050	--	2	--	--	--
	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
3.7. Подпергамент (бумага с добавками, имитирующими свойства пергамента растительного)	Этилацетат	0,100	--	2	0,100	--	4
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3
	Фенол	0,050	--	4	0,003	--	2
	Эпихлоргидрин	0,100	--	2	0,200	--	2
	Е-капролактам	0,500	--	4	0,060	--	3
	<i>Спирты:</i>						
	Метиловый	0,200	--	2	0,500	--	3
	пропиловый	0,100	--	4	0,300	--	3
	изопропиловый	0,100	--	4	0,600	--	3
	Бутиловый	0,500	--	2	0,100	--	3
	изобутиловый	0,500	--	2	0,100	--	4
	Ацетон	0,100	--	3	0,350	--	4
	Бензол	--	0,010	2	0,100	--	2
	Толуол	--	0,500	4	0,600	--	3
	Ксилолы (смесь изомеров)	--	0,050	3	0,200	--	3
	Цинк (Zn)	1,000	--	3	--	--	--
	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Мышьяк (As)	0,050	--	2	--	--	--
	Титан (Ti)	0,100	--	3	--	--	--
	Кадмий (Cd)	0,001	--	2	--	--	--
4. Стекло и изделия из стекла ****)							
4.1. Тара стеклянная для пищевых продуктов							
- стекла	Бор (B)	0,500	--	2	--	--	--

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ, мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
бесцветные и полубелые	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Мышьяк (As)	0,050	--	2	--	--	--
- стекла зеленые	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
	Бор (B)	0,500	--	2	--	--	--
- стекла коричневые	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Бор (B)	0,500	--	2	--	--	--
- стекла хрустальные	Свинец (Pb)	*****)	--	2	--	--	--
	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Бор (B)	0,500	--	2	--	--	--
	Кадмий (Cd)	*****)	--	2	--	--	--
дополнительно при оценке бариевого хрустала	Барий (Ba)	0,100	--	2	--	--	--
Дополнительно при окрашивании в:							
- голубой цвет	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
- синий цвет	Кобальт (Co)	0,100	--	2	--	--	--
- красный цвет	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
- желтый цвет	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Кадмий (Cd)	*****)	--	2	--	--	--
	Барий (Ba)	0,100	--	2	--	--	--

4.2. Изделия из стекла с декоративным покрытием

- титаном, нитридом	Титан (Ti)	0,100	--	3	--	--	--
	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ, мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
титана, диоксидом титана	Бор (B)	0,500	--	2	--	--	--
- цирконием, нитридом циркония, диоксидом циркония	Бор (B)	0,500	--	2	--	--	--
	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
- хромом	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Кремний (Si)		--	10,000	2	--	--
	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Бор (B)	0,500	--	2	--	--	--
5. Керамические изделия *****)							
5.1. Керамические изделия	Бор (B)	0,500	--	2	--	--	--
	Цинк (Zn)	1,000	--	3	--	--	--
	Титан (Ti)	0,100	--	3	--	--	--
	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Кадмий (Cd)	*****)	--	2	--	--	--
	Барий (Ba)	0,100	--	2	--	--	--
- при использовании свинцовых глазурей	Свинец (Pb)	*****)	--	2	--	--	--
- при использовании селено-кадмииевых глазурей	Кадмий (Cd)	*****)	--	2	--	--	--
- при использовании баритовых глазурей	Барий (Ba)	0,100	--	2	--	--	--

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ, мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
- при использовании красителей, обеспечивающих розово-коричневые оттенки и черный цвет	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
- при использовании зеленых и черных красителей	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
- при использовании синих красителей	Кобальт (Co)	0,100	--	2	--	--	--
- при использовании желтых красителей	Кадмий (Cd)	****	--	2	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
6. Изделия из фарфора и фаянса ****)							
6.1. Изделия из фарфора и фаянса с подглазурной росписью	Свинец (Pb)	****	--	2	--	--	--
	Кадмий (Cd)	****	--	2	--	--	--
При добавлении в массу окиси кобальта дополнительно следует определять:	Кобальт (Co)	0,100	--	2	--	--	--
- при использовании без свинцовых глазурей	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Бор (B)	0,500	--	2	--	--	--
	Цинк (Zn)	1,000	--	3	--	--	--
	Литий (Li)	--	0,030	2	--	--	--
- при	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ, мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
использовании баритовых глазурей	Барий (Ba)	0,100	--	2	--	--	--
	Бор (B)	0,500	--	2	--	--	--
При использовании окрашенных глазурей:							
- розовые	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
- голубые	Кобальт (Co)	0,100	--	2	--	--	--
	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
- желтые	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Кадмий (Cd)	****	--	2	--	--	--
6.2. Изделия из фарфора и фаянса с надглазурной росписью	Дополнительно контролируемые показатели определяются составом красок						

7. Стальная эмалированная посуда

7.1. Стальная эмалированная посуда, полученная при использовании силикатных эмалей (фериттов)	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Бор (B)	0,500	--	2	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Кобальт (Co)	0,100	--	2	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
7.2. Стальная эмалированная посуда, полученная при использовании титановых эмалей	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Бор (B)	0,500	--	2	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Кобальт (Co)	0,100	--	2	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--
	Мышьяк (As)	0,050	--	2	--	--	--
	Цинк (Zn)		1,000	--	3	--	--
	Титан (Ti)	0,100	--	3	--	--	--

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ, мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
---------------------------------	---------------------------	-----------	-------------------------------------	-----------------	--	--------------------------------------	-----------------

8. Посуда с антипригарным покрытием

8.1. Посуда с антипригарным покрытием на основе фторопласта	Фтор-ион (суммарно)	0,500	--	2	--	--	--
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3
<i>Спирты:</i>							
метиловый	0,200	--	2	0,500	--	3	
пропиловый	0,100	--	4	0,300	--	3	
изопропиловый	0,100	--	4	0,600	--	3	
бутиловый	0,500	--	2	0,100	--	3	
Антипригарное покрытие:	изобутиловый	0,500	--	2	0,100	--	4
	Ксиолы (смесь изомеров)	--	0,050	3	0,200	--	3

Антипригарное покрытие:

- серого цвета	Титан (Ti)	0,100	--	3	--	--	--
- синего цвета	Кобальт (Co)	0,100	--	2	--	--	--
- коричневого цвета	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
- зеленого цвета	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
- розового цвета	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
При нанесении покрытия на углеродистую и низколегированые стали	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
При нанесении покрытия на алюминий и алюминиевые сплавы	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--

9. Лакированная консервная тара

9.1. Тара лакированная эпоксиленольными лаками	Эпихлоридрин	0,100	--	2	0,200	--	2
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Фенол	0,050	--	4	0,003	--	2
	Цинк (Zn)	1,000	--	3	--	--	--
	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ, мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
	Ксилолы (смесь изомеров)	--	0,050	3	0,200	--	3
	<i>Спирты:</i>						
	метиловый	0,200	--	2	0,500	--	3
	пропиловый	0,100	--	4	0,300	--	3
	бутиловый	0,500	--	2	0,100	--	3
	изобутиловый	0,500	--	2	0,100	--	4
	Ацетон	0,100	--	3	0,350	--	4
	Этилбензол	--	0,010	4	0,020	--	3
9.2. Тара лакированная фенольно-масляными лаками	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Фенол	0,050	--	4	0,003	--	2
	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--
9.3. Тара, покрытая белково-устойчивыми эмалями, содержащими цинковую пасту	Эпихлоргидрин	0,100	--	2	0,200	--	2
	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Цинк (Zn)	1,000	--	3	--	--	--
	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--
9.4. Тара с винилоргансоловым покрытием	Формальдегид	0,100	--	2	0,003*	--	2
	Ацетальдегид	--	0,200	4	0,010	--	3
	Фенол	0,050	--	4	0,003	--	2
	Ацетон	0,100	--	3	0,350	--	4
	Винилацетат	--	0,200	2	0,150	--	3
	Винил хлористый	0,010	--	2	0,010	--	1
	<i>Спирты:</i>						
	метиловый	0,200	--	2	0,500	--	3
	изопропиловый	0,100	--	4	0,600	--	3
	бутиловый	0,500	--	2	0,100	--	3
	изобутиловый	0,500	--	2	0,100	--	4
	Ксилолы (смесь изомеров)	--	0,050	3	0,200	--	3
	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ, мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
- при пигментировании лака алюминиевой пудрой	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
- при изготовлении тары из алюминия, алюминиевых сплавов	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--

10. Фильтровальные неорганические материалы

10.1. Кизельгурсы	Кремний (Si)	--	10,000	2	--	--	--
	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Титан (Ti)	0,100	--	3	--	--	--
10.2. Перлиты	Кремний (Si)	--	10,000	2	--	--	--
	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Мышьяк (As)	0,050	--	2	--	--	--
	Кадмий (Cd)		--	2	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Титан (Ti)	0,100	--	3	--	--	--

11. Металлы, сплавы

11.1. Чугун	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
11.2. Сталь углеродистая	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ, мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
11.3. Стали низколегированные	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
11.4. Сталь углеродистая качественная	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
11.5. Сталь хромистая	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
11.6. Сталь хромокремнистая	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Кремний (Si)	--	10,000	2	--	--	--
11.7. Сталь хромована-диевая	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
11.8. Сталь хромникелевая	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	сум-	--	3	--	--	--

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ, мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
	Хром (Cr 6+)	марно 0,100	--	3	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
11.9. Сталь хром-марганцевая	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	сум-марно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
11.10. Сталь хром-марганцево-титановая	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	сум-марно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Титан (Ti)	0,100	--	3	--	--	--
11.11. Сталь кремнемарганцевая и хромкремнемарганцевая	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	сум-марно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Кремний (Si)	--	10,00	2	--	--	--
11.12. Сталь хромомолибденовая	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	сум-марно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Молибден (Mo)	0,250	--	2	--	--	--
11.13. Сталь хромоникелевольфрамовая и хромоникелемолибденовая	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	сум-марно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Вольфрам (W)	0,050	--	2	--	--	--
	Молибден (Mo)	0,250	--	2	--	--	--
11.14. Сталь хроммолибденалюминиевая и хромовоалюминиевая	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	сум-марно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ, мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
	Молибден (Mo)	0,250	--	2	--	--	--
11.15. Сталь хромникелевольфрамо-ванадиевая	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Ванадий (V)	0,100	--	3	--	--	--
	Вольфрам (W)	0,050	--	2	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
11.16. Сталь качественная рессорно-пружинистая горячекатанная	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
11.17. Сталь коррозионностойкая и жаростойкая	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
11.18. Сталь низколегированная жаропрочная перлитного класса	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Молибден (Mo)	0,250	--	2	--	--	--
	Ванадий (V)	0,100	--	3	--	--	--
	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
11.19. Стали жаропрочные мартенситного и мартенситоферритного классов	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Молибден (Mo)	0,250	--	2	--	--	--
	Ванадий (V)	0,100	--	3	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ, мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
	Вольфрам (W)	0,050	--	2	--	--	--
11.20. Стали жаропрочные austenитного класса	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Молибден (Mo)	0,250	--	2	--	--	--
	Вольфрам (W)	0,050	--	2	--	--	--
	Ниобий (Nb)	--	0,010	2	--	--	--
	Титан (Ti)	0,100	--	3	--	--	--
11.21. Сплавы на железо-никелевой основе	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Вольфрам (W)	0,050	--	2	--	--	--
	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Титан (Ti)	0,100	--	3	--	--	--
11.22. Сплавы на никелевой основе	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Вольфрам (W)	0,050	--	2	--	--	--
	Молибден (Mo)	0,250	--	2	--	--	--
	Ниобий (Nb)	--	0,010	2	--	--	--
	Титан (Ti)	0,100	--	3	--	--	--
	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
11.23. Медь	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
	Сурьма (Sb)	--	0,050	2	--	--	--
	Мышьяк (As)	0,050	--	2	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--
11.24. Латунь (сплав меди с цинком)	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
	Цинк (Zn)	1,000	--	3	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ, мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
простые деформируемые	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--
- специальные	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
	Цинк (Zn)	1,000	--	3	--	--	--
	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Олово (Sn)	--	2,000	3	--	--	--
	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
- литейные	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
	Цинк (Zn)	1,000	--	3	--	--	--
	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Кремний (Si)	--	10,000	2	--	--	--
- вторичные	Олово (Sn)	--	2,000	3	--	--	--
	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--
	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
	Цинк (Zn)	1,000	--	3	--	--	--
	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Кремний (Si)	--	10,000	2	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
11.25. Бронзы оловянные	Олово (Sn)	--	2,000	3	--	--	--
	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--
	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
	Цинк (Zn)	1,000	--	3	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
- безоловянные	Олово (Sn)	--	2,000	3	--	--	--
	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--
	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
- марганцовистые	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ, мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--
	Бериллий (Be)	0,0002	--	1	--	--	--
11.26. Медно-никелевые сплавы							
- мельхиор	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
- нейзильбер	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
	Цинк (Zn)	1,000	--	3	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
- нейзильбер свинцовый	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--
11.27. Никелевые сплавы							
- никель кремнистый	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Кремний (Si)	--	10,000	2	--	--	--
- никель марганцевый	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
- алюмель	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Кремний (Si)	--	10,000	2	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
- хромель	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
- монель	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
- нихром	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,10	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Титан (Ti)	0,100	--	3	--	--	--
- ферронихром	Никель (Ni)	0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	сум-	--	3	--	--	--

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ, мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
	Хром (Cr 6+)	марно 0,100	--	3	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
11.28. Припои							
-оловянно- свинцовые	Олово (Sn)	--	2,000	3	--	--	--
	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--
- свинцово- серебрянные	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--
	Кадмий (Cd)	0,001	--	2	--	--	--
	Серебро (Ag)	--	0,050	2	--	--	--
11.29. Цинк и его сплавы	Цинк (Zn)	1,000	--	3	--	--	--
	Свинец (Pb)	0,030	--	2	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Кадмий (Cd)	0,001	--	2	--	--	--
	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
11.30. Алюминий первичный							
- особой чистоты	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
- высокой чистоты	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Кремний (Si)	--	10,000	2	--	--	--
	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
- технической чистоты	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Кремний (Si)	--	10,000	2	--	--	--
	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
	Цинк (Zn)	1,000	--	3	--	--	--
	Титан (Ti)	0,100	--	3	--	--	--
11.31. Сплавы алюминия							
- деформируемые	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
	Цинк (Zn)	1,000	--	3	--	--	--
	Титан (Ti)	0,100	--	3	--	--	--
	Ванадий (V)	0,100	--	3	--	--	--
- литейные	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Медь (Cu)	1,000	--	3	--	--	--
	Кремний (Si)	--	10,000	2	--	--	--

Наименование материала, изделия	Контролируемые показатели	ДКМ, мг/л	ПДК, хим. в-в в питьевой воде, мг/л	Класс опасности	ПДК с.с., мг/м ³ в атм. возд.	ОБУВ, мг/м ³ в атм. возд.	Класс опасности
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Цинк (Zn)	1,000	--	3	--	--	--
	Титан (Ti)	0,100	--	3	--	--	--
11.32. Титан технический	Титан (Ti)	0,100	--	3	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--
	Кремний (Si)	--	10,000	2	--	--	--
11.33. Сплавы титана	Титан (Ti)	0,100	--	3	--	--	--
	Алюминий (Al)	0,500	--	2	--	--	--
	Хром (Cr 3+)	суммарно 0,100	--	3	--	--	--
	Хром (Cr 6+)		--	3	--	--	--
	Молибден (Mo)	0,250	--	2	--	--	--
	Марганец (Mn)	0,100	--	3	--	--	--
	Ванадий (V)	0,100	--	3	--	--	--
	Железо (Fe)	0,300	--	--	--	--	--

*) норматив указан без учета фонового загрязнения окружающего воздуха

**) для всех видов оболочек искусственных белковых суммарное количество альдегидов (в т.ч. формальдегида) ДКМ – 0,8 мг/л

***) Бумага и картон, содержащие макулатуру, могут быть использованы только для упаковки пищевых продуктов с влажностью не более 15%

****) ДКМ свинца и кадмия для стекла и изделий из него, керамических изделий, изделий из фарфора и фаянса приведены в таблице 3.

Таблица 3.
Гигиенические нормативы свинца и кадмия, выделяющихся из стекла и изделий из него, керамических изделий, изделий из фарфора и фаянса, контактирующих с пищевыми продуктами

Тип посуды	Контролируемые показатели	Единица измерения	ДКМ
Плоская	кадмий	мг/дм ²	0,07
	свинец	мг/дм ²	0,8
Малая глубокая	кадмий	мг/л	0,5
	свинец	мг/л	2,0
Большая глубокая	кадмий	мг/л	0,25
	свинец	мг/л	1,0
Глубокая, для хранения	кадмий	мг/л	0,25
	свинец	мг/л	0,5
Чашки и кружки	кадмий	мг/л	0,05
	свинец	мг/л	0,5
Для тепловой обработки пищевых продуктов	кадмий	мг/л	0,05
	свинец	мг/л	0,5

Таблица 4.

Органолептические показатели водных вытяжек при исследовании материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью более 15%

Контролируемые показатели	Норматив
Запах (баллы)	Не более 1
Привкус	Не допускается
Муть	Не допускается
Осадок	Не допускается

Таблица 5.

Органолептические показатели при исследовании материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами с влажностью не более 15%

Контролируемые показатели	Норматив
Запах (баллы)	Не допускается
Вкус	Не допускается
Цвет	Не допускается